

MS 108

Mastic de collage et d'étanchéité. Collages verticaux d'éléments lourds ou légers. Haute performance même sur supports humide. Intérieur/Extérieur.

MASTICS ÉTANCHÉITÉ

DESTINATIONS

Collage :

Collages verticaux d'éléments lourds ou légers, panneaux de plafond.
Collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs.
Collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers.
Collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales.



Etanchéité :

Joint de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc...
Calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries.

AVANTAGES

- Pouvoir de maintien initial très élevé.
- Ne contient ni solvant, ni isocyanate.
- Très bonne résistance aux intempéries et rayons U.V.
- Ne corrode pas les métaux.
- Excellente adhérence y compris sur supports humides (non saturés et non ruisselants).
- Peut être peint après complète polymérisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de formation de peau : 15 minutes
Temps hors poussière : 4 heures environ
Température de mise en oeuvre : de +5 à +35°C
Température de service : de -40 à +100°C

MISE EN OEUVRE

Etanchéité :

MS 108 est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque nécessaire (limitation de la profondeur du joint aux 2/3 de sa largeur).

Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse. Eviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin de préserver une bonne adhérence.

Collage :

Après extrusion par cordons sur un des éléments, assembler immédiatement en prenant soin de bien écraser les cordons de colle. Ne pas manipuler l'assemblage ou ne pas faire subir de contraintes au collage pendant les 12 heures qui suivent.

Les taches fraîches : par grattage ou avec le solvant AK Bostik. Les taches sèches : par grattage.

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké dans un local sec entre +5 et +30°C

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
133122	CARTOUCHE – BLANC de 290 ml	12	3549210013907

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu.

Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA Département Bâtiment – La Défense 2 – 12, Place de l'Iris
92062 Paris La Défense cedex

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 – www.bostikpro.com