

**FICHE TECHNIQUE**

FT-021058/RQ/02-11/12/2010

---

**BOSTIK 2150**

---

**DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT**

La **BOSTIK 2150** est une colle de contact à froid mono composante polyvalente utilisée dans l'industrie de la chaussure pour le montage et le piquage.

Elle est utilisée aussi pour tout collage cuir, mousse, tissu et autre support.

**CARACTERISTIQUES MOYENNES**

**BASE** : Polychloroprènes et résines en milieu solvant

**COULEUR** : Jaune

**EXTRAIT SEC** : environ 20%

**VISCOSITE** : 1900-2400 mPas

**DENSITE** : environ 0.82

**INFLAMMABILITE** : Facilement inflammable

**NETTOYAGE** : Solvant N°1

**UTILISATION**

Colle prête à l'emploi. Application au pinceau, machine à rouleau, sur les surfaces à assembler, attention aux surépaisseurs.

Grammage conseillé : 150 g/m<sup>2</sup>/face

Temps de séchage : 20 minutes

Temps ouvert : 45 minutes

Affichage et séchage.

**STOCKAGE**

Le produit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement clos dans un local ventilé et tempéré (+18°C)