

FICHE TECHNIQUE

FT-021039/RQ/02-11/09/2008

BOSTIK 2004

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT

La **BOSTIK 2004** est une colle de contact à froid mono composante polyvalente utilisée dans l'industrie de la chaussure pour le montage et le piquage

Elle est utilisée aussi pour tout collage cuir, mousse, tissu et autre support.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

BASE : Polychloroprènes et résines en milieu solvant

COULEUR : Jaune

EXTRAIT SEC : environ 19%

VISCOSITE : 1600-1800 mPas

DENSITE : environ 0.82

INFLAMMABILITE : Facilement inflammable

NETTOYAGE : Solvant N°1

UTILISATION

Colle prête à l'emploi. Application au pinceau, machine à rouleau, sur les surfaces à assembler, attention aux surépaisseurs.

Grammage conseillé : 150 g/m²/face

Temps de séchage : 20 minutes

Temps ouvert : 45 minutes

Affichage et séchage.

STOCKAGE

Le produit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement clos dans un local ventilé et tempéré (+18°C)